Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften . Características técnicas . Технические характеристики .

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA . КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA СПЕЦИФИКА	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	**VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		**NATURALE** NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE	**RETTIFICATO** RETTIFICATO RETTIFICATO RETTIFICATO RETTIFICATO RETTIFICATO	**LAPPATO / RETTIFICATO** LAPPATO / RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA . ДЛИНАИШИРИНА		± 0,6 %	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS . ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ . ORTHOGONALITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT . ORTOGONALIDAD . ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромки - перекос)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТИ		**95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95 % DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ В			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU . WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA . ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	**CONFORME** . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT CUMPLE . СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN . ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm²	**CONFORME** . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT CUMPLE . СООТВЕТСТВУЕТ		
	SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA . СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		**SPESSORE** . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	**CONFORME** . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT CUMPLE . СООТВЕТСТВУЕТ		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	**SPESSORE** . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE ESPESOR . ТОЛЩИНА **20 mm**	**SPESSORE** . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE ESPESOR . ТОЛЩИНА **20 mm**	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA . DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE . BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA . УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	**CONFORME** . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT CUMPLE . СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL . ZZКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE . ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10^{-6} °C^{-1}		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO . УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE . ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG RESISTE . УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTAENDIGKET RESISTENCIA AL HIELO . МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	**RICHIESTA** . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG PEDIDO . ТРЕБОВАНИЯ	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG RESISTE . УСТОЙЧИВЫ		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. UB	UA		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE** AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN . ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**METODO DISPONIBILE** . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE . ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG RESISTE . УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE . STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS . УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE . ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG RESISTE . УСТОЙЧИВЫ		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВЕТЕ	**CONFORME** . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT CUMPLE . СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (Scivolosità) FRICTION COEFFICIENT (Slip risk) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (Glissance) REIBUNGSKOEFFIZIENT (Glätte) COEFICIENTE DE FRICCIÓN (Deslizabilidad) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (Скользкость)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	**DOVE RICHIESTO** IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ	**A RICHIESTA** AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		